Aluminium-Klebeband (Reinaluminium)

Produktbeschreibung

Reinaluminium-Klebeband mit einem nach DIN 4102 Klasse A2 nicht brennbaren, sehr klebstarken, hochscherfesten Polyacrylatkleber von höchster Alterungsbeständigkeit, da der Polyacrylatkleber nicht austrocknet und nicht versprödet. Die Festigkeit nimmt im Laufe der Zeit immer mehr zu und wird nicht durch Klebstoffalterung vermindert.
Die ideale Kombination von Aluminiumträger und einem für die Anforderungen bei der Verklebung von Isolierstoffen optimierten Polyacrylatkleber garantiert beste Haftfestigkeiten und höchste Sicherheit auch unter widrigen Bedingungen.

Eigenschaften

- Hohe Reissfestigkeit
- Leicht abreissbar
- Leicht abrollbar
- Formanpassungsfähig
- hohe Klebkraft
- alterungsbeständig
- höchste Sicherheit auch unter widrigen Bedingungen

Anwendungen

Lüftung, Sanitär, Heizung, Kälte, usw.
Zum Verkleben aluminiumkaschierter Mineralfaserdämmstoffe, Abdichten von Rohren und Lüftungskanälen, zum Isolieren gegen Hitze und Kälte und zum Abdichten von Behältern und Rohrleitungen beim Schweißen unter Schutzgas

Technische Daten

	Werte	**Dim.**
Trägermaterial	Aluminium-Folie	99%
Klebertyp	Polyacrylatkleber	
Trennlage	PE-Folie	
Farbe	walzblank	
Aluminium-Folie Dicke	0.03	mm
Banddicke	0.065	mm
Reissfestigkeit bei 25mm	> 30	N
Klebkraft	> 15	N
Temperaturbereich	-50 …+140	°C

Technische Änderungen vorbehalten Stand August 2008

ADHESIVE AG • Thurstrasse 14 • Postfach • CH-8501 Frauenfeld • Tel. 052 720 76 76 • Fax 052 721 19 76
Email: admin@adhesive.ch • www.adhesive.ch

Aluminiumbedampftes Polypropylen Klebeband

Produktbeschreibung

Reißfeste, im Hochvakuum aluminiumbedampfte Polypropylenfolie, beschichtet mit einem sehr scherfesten, klebstarken und wärmebeständigen Polyacrylatkleber von bester Alterungsbeständigkeit..

Eigenschaften

- Hohe Reissfestigkeit
- Scherfest
- Formanpassungsfähig
- hohe Klebkraft
- alterungsbeständig
- wärmebeständig

Anwendungen

Lüftung, Sanitär, Heizung, Kälte, usw.
Zum Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen sowie zum Abdichten und Verkleben von aluminiumkaschierten Mineralfaserdämmstoffen

Technische Daten

	Werte	**Dim.**
Trägermaterial	Polypropylenfolie alu-metallisiert	
Klebertyp	Polyacrlyat	
Farbe	Alu-Metallic	
Banddicke	0.05	mm
Reissfestigkeit bei 25mm	> 85	N
Klebkraft	> 5	N
Temperaturbereich	-50 …+90	°C

ADHESIVE AG • Thurstrasse 14 • Postfach • CH-8501 Frauenfeld • Tel. 052 720 76 76 • Fax 052 721 19 76
Email: admin@adhesive.ch • www.adhesive.ch