

FIXAROUL

Fixation d'éléments cylindriques

FIXATION
CYLINDRIQUE



Fixation cylindrique - Haute température

FIXAROUL est un adhésif anaérobie recommandé pour la fixation des éléments cylindriques tels que : des inserts, des chemises, des bagues, des roulements, des poulies, des douilles, des arbres, des pignons, etc...

Il possède une solidité mécanique élevée.

Cet adhésif est spécialement étudié pour bloquer et fixer des pièces en mouvement (rotation notamment) qui subissent des contraintes de

torsion (axiales ou radiales).

De plus, il conserve sa forte fixation même lorsque les températures augmentent et ce jusqu'à +180°C.


FIXAROUL permet d'atteindre un taux de portance de 100% et ainsi d'obtenir l'étanchéité vis-à-vis des gaz ou des fluides.



Flacon de 50g

MODE D'UTILISATION :

Dégraissier les surfaces avec **VIAMAX.SID** et éliminer tous les points de corrosion, puis appliquer une couche mince uniforme. Assembler les pièces en exerçant une rotation pour assurer la répartition du produit. Laisser polymériser 30 à 60 min avant manipulation et 24 h avant la mise en service.



Industries



Ateliers mécaniques



Cafés/Hôtels/Restauration



Automobiles

DOMAINES D'APPLICATION :

Industries mécaniques, fabrication de machines-outils, industries agro-alimentaires, BTP, ateliers de céramique, service de maintenance, ateliers-garages, CTM, CHR...

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Couleur : vert
- Viscosité : 600 mPa.s
- Base : diméthacrylate
- Plage de températures : -50°C / +180°C
- Masse volumique à 20°C : 1060 kg/m³

STOCKAGE :

Dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Jeu maxi /diamètre de vis maxi : 0,15 mm
- Résistance au cisaillement : 265,2 kg/cm² (26N/mm²)
- Couple de rupture, assemblage libre : 36 Nm
- Temps de prise en fonction des supports
 - Boulon/Ecrou M 10 (laiton) : < 10 min
 - Vis M 10 (acier) : 15-30 min
- Résistance finale : après 24 heures

RECOMMANDATION :

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

ETIQUETAGE :

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

VOTRE REPRÉSENTANT :



Société Industrielle de Diffusion
www.sid.tm.fr & www.sid.be

S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

S.I.D. BENELUX SA-NV - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 ST REMELDE (Tubcke)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

