

**ELU PRODUIT DU BTP  
PAR LES PROFESSIONNELS  
2017**



# SEMIN LISSAGE FIN

## POUSSIÈRE MAITRISÉE

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de lissage intérieur prêt à l'emploi permettant grâce à son application aisée, un ponçage réduit et donc moins de poussière qu'un enduit traditionnel.

Il s'applique à la spatule ou à la machine puis se ponce. La poussière est moins importante et très peu volatile.

Permet également de réaliser la passe de finition d'une bande à joint.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Eau, résine acrylique, carbonate de calcium, dispersant...

### SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur : plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, béton cellulaire, impressions, anciennes peintures.

### REVETEMENTS.

Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

### DOCUMENTS A CONSULTER.

DTU 59.1

### CONDITIONNEMENT.

Seaux de 25 kg.

### STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

### MISE EN ŒUVRE

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température  $< +8^{\circ}\text{C}$  et  $> +35^{\circ}\text{C}$  et sur supports gelés.

#### PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains et dépoussiérés.

Sur support trop irrégulier, appliquer au préalable un enduit de dégrossissage.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

#### APPLICATION.

Dresser l'enduit à la spatule, au plâtoir ou au rouleau puis lisser à la spatule en croisant les passes.

Après séchage complet, le ponçage peut-être effectué avec un grain de 120 à 180.

La poussière n'est pas volatile, elle s'écoule le long du mur et n'encrasse pas le papier à poncer.

Épaisseur maximum d'utilisation : 1 mm.

Rouleau monocouche 18 mm.

#### CONSUMMATION.

De 0,6 à 1 kg/m<sup>2</sup> selon la qualité des supports.

#### TEMPS DE SECHAGE.

6 à 24 heures suivant conditions et charges.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

• Extrait sec : 68 %

• Densité : 1,7

• COV :  $< 1$  g/l.

## ENDUIT DE LISSAGE FIN POUSSIÈRE MAITRISÉE

Application au rouleau ou à la spatule.

Finition à la raclette ou lisseuse.

3 fois moins de ponçage.

3 fois moins de poussière.

Permet d'égaliser et aplanir les surfaces en intérieur afin d'obtenir des supports parfaitement lisses avant les travaux décoratifs.

### AVANTAGES

- Ponçage réduit.
- Poussière non volatile (tombe au sol lors du ponçage).
- Application aisée.
- Excellente qualité de finition.
- Application manuelle ou mécanique.
- Application frais sur frais.
- Produit mécanisable.

### CONSEILS DE POSE

Pour éviter les traces d'enduit finir le geste en effectuant un léger arrondi.

Classification AFNOR NFT 36.005  
Famille III - Classe 2.



EUH 208. Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.  
Peut produire une réaction allergique.  
EUH 210. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

