KEDOPLAN MUR

MORTIER GRIS OU BLANC DE RAGRÉAGE POUR MURS INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.
Mortier de ragréage intérieur et extérieur des murs et plafonds. Existe en versions grise ou blanche.

COMPOSITION ET ASPECT.
Mortier à base de ciment, de charges minérales et de résines.

Pâte de couleur grise ou blanche.

SUPPORTS ADMIS.
Maçonneries en briques et parpaings, béton, enduit ciment, béton cellulaire, carreaux de terre cuite.

RECOUVREMENT.
KEDOPLAN MUR, après séchage complet, peut être recouvert par tous types de peintures, du carrelage, des mortiers de ciment et par des revêtements plastique épais.

DOCUMENTS À CONSULTER.
- Rapport d'essai CEBTP N° B252-7-385/2 : Évaluation des performances.
- Avis technique CSTB N° 9/14-983.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- Granulométrie : jusqu'à 0,3 mm.
- pH : 12.
- Temps d'utilisation de la gâchée : 3 à 4 heures.
- Densité de la poudre : 1,2.
- Densité de la pâte : 1,6.

CONDITIONNEMENT.
Sacs de 25 kg sur palette houssée.

STOCKAGE.
6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas rajouter d'eau dans le mélange.

Une gâchée dont la prise a débuté devient inutilisable. Ne pas appliquer sur plâtre.

Produit étiqueté dangereux. Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'étiquetage sécurité figurant sur l'emballage. Respecter les précautions d'emploi et les conseils de prudence. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.
Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toutes traces d'huile ou de peinture. Ils doivent être, si nécessaire, correctement nettoyés par brossage.

Dans le cas d'une application sur supports douteux (trop ou pas assez poreux) utiliser préalablement notre primaire PRIM-SM.

TAUX DE GÂCHAGE.
Environ 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.
Jusqu'à 1 cm en une passe.

CONSOMMATION.
1,3 kg/m² par mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.
Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En règle générale, pour un centimètre d'épaisseur, KEDOPLAN MUR est sec en 24 à 36 heures.

MORTIER DE RAGRÉAGE POUR MURS

Conçu pour le ragréage de murs et plafonds, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, KEDOPLAN MUR offre un excellent aspect de surface, et accepte tous les types de revêtements : peintures, carrelages, plastiques.

AVANTAGES

- **Très belle qualité de finition.**
- **Reprise facile des inégalités et défauts de planimétrie.**

CONSEILS DE POSE

Si la température ambiante dépasse 30° C, humidifier les supports avant et après application de KEDOPLAN MUR.

P.V. CEBTP N° B 252.7.385/2.
AVIS TECHNIQUE N° 9/14-983
CLASSIFICATION AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 c.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site
www.inies.fr

EXISTE EN BLANC KEDOPLAN WHITE