



RAPIDECOR

ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit décoratif à projeter à grains apparents en pâte prête à l'emploi pour un usage en murs et plafonds intérieur.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale de vermiculite, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur blanche et de consistance adaptée à la projection mécanique.

SUPPORTS ADMIS.

- Béton plus ou moins bullé.
- Béton brut de décoffrage.
- Béton cellulaire.
- Carreaux de terre cuite.
- Agglos.
- Enduits plâtre.
- Anciennes peintures.
- Enduit ciment.
- Carreaux de plâtre.
- Plaques de plâtre.

REVÊTEMENTS.

RAPIDECOR peut rester brut de projection ou être recouvert de peinture mate.

DOCUMENTS À CONSULTER.

- DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 64%.
- Densité : 1,5.
- pH : 8,2.
- COV < 1 g/litre.

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs plastique de 25 kg avec poignée sur palette houssée.

Seaux plastique de 25 kg avec poignée sur palette houssée.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C. Ne pas appliquer sur supports gelés. Si le RAPIDECOR doit être peint, attendre au minimum 3 jours avant de le recouvrir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur... Poncer et lessiver les anciennes peintures. Dans le cas de supports très grossiers, effectuer un dégrossissage préalable à l'aide d'un enduit adapté (SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE).

APPLICATION.

En fonction des travaux, il est possible de diluer jusqu'à 20 % d'eau. La réalisation d'un aspect décoratif se fera par projection mécanique (tous types de machines à projeter) en jouant sur le réglage du débit de produit, d'air et de la buse pour obtenir différents motifs.

Nettoyage des outils à l'eau. Peut s'enlever avec une décolleuse à papier peint.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Environ 24 à 48 heures en fonction de la quantité déposée.

CONSOMMATION. En aspect décoratif : de 1 à 2 kg/m² en fonction du relief.

ENDUIT DÉCORATIF INTÉRIEUR

Grâce à sa composition à base de vermiculite, RAPIDECOR permet la réalisation rapide et facile de reliefs rustiques par projection.

Après séchage, l'enduit peut rester tel quel ou recevoir une couche de peinture mate.

AVANTAGES

- Relief d'une grande dureté.
- Excellent pouvoir opacifiant.
- Effet décoratif très esthétique.

CONSEILS DE POSE

Pour réussir une application homogène de l'enduit, décrivez des cercles réguliers avec la lance de projection.

EXISTE ÉGALEMENT EN EXTRA BLANC RAPI-BLANC

