

# RÉTHAX.SID

Revêtement de sol polyuréthane  
monocomposant

**NOUVEAU!**  
teintes  
sans plomb



Conforme à la réglementation  
COV 2010

**11 TEINTES DISPONIBLES\***



\*Malgré tout le soin apporté à la confection de cette fiche, nous ne saurons garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.



Parking



Sols d'ateliers



Hangars



[www.sid.be](http://www.sid.be)  
S.I.D. BENELUX sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)  
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 S1 REMELDE (Tubize)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

Société Industrielle de Diffusion

[www.sid.fm.fr](http://www.sid.fm.fr)

S.I.D. FRANCE  
2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65



# RÉTHAX.SID Revêtement de sol polyuréthane monocomposant

- Possède un bon pouvoir couvrant et garnissant.
- Détient une excellente résistance à l'abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures.
- S'applique facilement sur supports ciment et béton.
- Améliore l'esthétique et facilite l'entretien des surfaces traitées.

RÉTHAX.SID est un revêtement de sol monocomposant prêt à l'emploi et très facile à mettre en oeuvre. Il résiste efficacement dans le temps à l'abrasion, aux lavages répétés et aux agents chimiquement agressifs tels que les hydrocarbures, les huiles, les acides, les bases, les détergents

et les désinfectants.

Il peut être appliqué directement sur le ciment et le béton sans nécessité d'un primaire d'accrochage. RÉTHAX.SID donne aux sols traités un aspect lisse et satiné, il évite ainsi la formation de poussière et facilite l'entretien des locaux. Il se décline en

## MODE D'UTILISATION

### Préparation des surfaces en béton, neuf ou ancien :

Les bétons neufs seront coulés depuis plus de 28 jours, sans additifs incompatibles et sans exsudation d'humidité alcaline.

- Dégraissage si nécessaire avec un dégraissant alcalin de type VERIMAT 100.
- Rinçage abondant à l'eau claire.
- Décapage si nécessaire avec une solution d'acide phosphorique du type TARTRAL.SID à 5% dans de l'eau.
- Rinçage abondant à l'eau claire jusqu'à obtention d'un pH neutre.
- Séchage complet du béton (prévoir au minimum 24 heures).

Application : sur un béton non pulvérulent, stable, sec, et exempt de tout corps étranger.

- Appliquer 2 couches de RÉTHAX.SID, entre 200 et 300 g/m<sup>2</sup> par couche en fonction de l'aspect et de la porosité du support.
- Respecter entre les deux applications un délai minimum de 12 heures et au maximum de 72 heures.
- Pour la dilution éventuelle et le nettoyage des instruments, utiliser notre DILUANT P25.

RÉTHAX.SID EST SENSIBLE AUX RAYONS U.V ET À LA LUMIÈRE DU JOUR, CE QUI PEUT ENTRAÎNER DES VARIATIONS DE COULEUR SUR CERTAINES TEINTES.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille 1 – Classe 6A.

### DOMAINES D'UTILISATION :

Parkings, entrepôts, sols d'ateliers, hangars, halls, garages, ERP, etc.

### PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Résine polyuréthane en phase solvantée.
- Pigments et charges divers.

### PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Etat physique : Liquide dense
- Masse volumique à 20°C : environ 1430 kg/m<sup>3</sup>
- Point éclair :  $\geq 23^\circ\text{C}$
- Extraits sec en poids : 80%

### STOCKAGE :

En emballage d'origine toujours fermé, à l'abri de la chaleur, de toute source de flamme ou d'étincelles, du gel et des intempéries.

### ÉTIQUETAGE :

### CONDITIONS D'APPLICATION :

- Température ambiante : mini + 8°C maxi + 35°C
- Température du support : mini + 5°C maxi + 35°C
- Hygrométrie : maxi 80% d'humidité relative.
- Surfaces non condensantes => température = point de rosée + 3°C mini.
- DPU (Durée Pratique d'Utilisation) : 2 heures

### RENDEMENT :

- Consommation théorique : 5 à 6 m<sup>2</sup>/kg par couche

### SÉCHAGE :

- Hors poussière : 2 heures
- Sec au toucher : 5 heures
- Sur-couchable : 12 heures mini
- Remise en circulation : piétons 48 heures / véhicules 7 jours

### RECOMMANDATIONS :

- Avant emploi, homogénéiser par brassage avec un agitateur mécanique.
- La mise en œuvre sera conforme au DTU 59.3 en vigueur.
- Ne jamais mélanger avec d'autres produits excepté le diluant ci-dessus.

## IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr & www.sid.be

S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

S.I.D. BENELUX sa-nv Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)  
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubize)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

